




Evaluation de la lixiviation des verres selon REACH

Sylvie Abensour
Saint-Gobain Recherche

USTV, 25-26 Novembre 2013 IPGParis




SAINT-GOBAIN
RECHERCHE

Sommaire

1. Contexte

2. Altération du verre

3. Test de lixiviation

4. Exemples

5. Conclusion

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Contexte : REACH

- ▶ **Registration Evaluation Authorisation and restriction of CHemicals**
 - règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques
 - assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et l'environnement contre les risques que peuvent poser les produits chimiques
- ▶ **L'industrie a la responsabilité d'évaluer et de gérer les risques posés par les produits chimiques et de fournir des informations de sécurité adéquates à leurs utilisateurs**

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_fr.htm

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.




Le verre dans REACH

- ▶ **Substance UVCB Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials**
- ▶ **Le verre est exempté d'enregistrement**
 - ▶ s'il n'est pas considéré comme substance dangereuse conformément à la directive 67/548/CEE
 - ▶ s'il ne contient pas de substances « dangereuses » conformément à la directive 67/548/CEE en concentrations supérieures aux seuils fixés ou si des preuves expérimentales concluantes démontrent que ces constituants ne sont pas disponibles durant le cycle de vie du verre

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Organigramme pour l'enregistrement du verre



REACH Dossier-Exemption from registration for glass under REACH regulation n. 1907/2006/EC – H. Greim, H. Schaeffer, N. Favaro

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Classification des substances et valeurs limites (Annexe 1 Directive 67/548/EEC et 1999/45/EC)

Substance	Classification	Concentration limit set out in annex 1 Directive 67/548/EEC	concentration limit set out in Directive 1999/45/EC
antimony compounds, with the exception of the tetroxide (Sb_2O_4), pentoxide (Sb_2O_5), trisulphide (Sb_2S_3), pentasulphide (Sb_2S_5) and those specified elsewhere in this Annex	Xn: R20/22 N: R51/53	Xn: R20/22: C \geq 0.25 %	Xn: C \geq 1 % N: C \geq 0.1 %
arsenic compounds, with the exception of those specified elsewhere in this annex	T: R23/25 N: R50-53	T: R23/25, R33: C \geq 0.2 % Xn: R20/22: 0.1 % \leq C < 0.2 %	T: C \geq 0.1 % N: C \geq 0.1 %
cadmium compounds, with the exception of sulphoselenide ($x\text{CdS}.y\text{CdSe}$) reaction mass of cadmium sulphide with zinc sulphide ($x\text{CdS}.y\text{ZnS}$), reaction mass of cadmium sulphide with mercury sulphide ($x\text{CdS}.y\text{HgS}$), and those specified elsewhere in this Annex	Xn: R20/21/22 N: R50-53	Xn: R20/21/22: C \geq 0.1 %	Xn: C \geq 1 % N: C \geq 0.1 %
chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate and of compounds specified elsewhere in this annex	Canc. Cat. 2: R49, R43 N: R50-53		Carc. cat 2: C \geq 0.1 % N: C \geq 0.1 %
lead compounds with the exception of those specified elsewhere in this annex	Repr. cat. 1: R61 Repr. cat. 3: R62 Xn: R20/22, R33 N: R50-53	Repr. cat. 3: R62: C \geq 2.5 % Xn: R20/22: C \geq 1 % R33: C \geq 0.5 %	Repr. cat 1: C \geq 0.1 % Xn: C \geq 1 % N: C \geq 0.1 %
selenium compounds except cadmium sulphoselenide	T: R23/R25, R33 N: R50-53		T: C \geq 0.1 % N: C \geq 0.1 %

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Classification des substances et valeurs limites (Annexe 1 Directive 67/548/EEC et 1999/45/EC)

Substance	Limites de concentration (wt %)
antimoine	0.25
arsenic	0.1
cadmium	0.1
chrome (VI)	0.1
plomb	0.5
selenium	0.1

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Disponibilité au cours du cycle de vie

- ▶ *Formation de poussières*
- ▶ *Relargage de métaux dans les aliments, boissons, cosmétiques, médicaments*

- ▶ *Relargage de métaux dans l'environnement*
- ▶ *Relargage de métaux lors de la mise en décharge (fin de vie)*

□ Test de lixiviation

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Altération du verre







© LRMH, photo M.-P. Etcheverry

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Altération du verre


Verre plat ayant subi un test de vieillissement accéléré




CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Profils SIMS ions positifs



Verre jeune




Verre vieilli


CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Profils SIMS ions négatifs



Verre jeune



Verre vieilli

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Altération du verre

Mécanisme en 2 étapes


► Lixiviation ou lessivage = dissolution préférentielle de certains éléments du verre

- pH acide ou neutre



► Dissolution du réseau silicaté

- pH basique



CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.

catalysée par les ions OH⁻ pH basique



Altération du verre

► Les conditions expérimentales ont une très grande influence sur l'altération du verre

- Temps
- Solution (pH, agents complexants)
- Température
- Surface du verre/volume de solution

□ Nécessité de définir précisément les conditions de test : Environmental Technical Committee (TC13) de l'International Commission on Glass a établi, à partir norme EN 12457-2, un protocole pour le test de lixiviation

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Test de lixiviation selon le protocole défini par le TC13

- ▶ Durée = 24h
 - ▶ Eau distillée
 - ▶ T = 20°C
 - ▶ Rapport liquide/solide 10L/kg_{verre}
 - ▶ Granulométrie : 0,5mm – 4mm
 - ▶ Agitation
-
- ▶ Filtration (0,45µm) ou centrifugation
 - ▶ Analyse de la solution



CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Analyse des solutions par ICP-OES




ICP-OES : Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry ou Torche à plasma

- ▶ Méthode d'analyse multi-élémentaire basée sur l'émission de photons dont la longueur d'onde est caractéristique de l'élément à analyser




Analyse des solutions par ICP-OES

- Formation d'un aérosol
- Atomisation/ionisation
- Emission atomique/ionique
- Détection



Yttrium solution in a plasma



CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.




Analyse des solutions par ICP-OES

Préparation de la gamme d'étalonnage par dilution de standards mono élémentaires

Sélection des paramètres de la méthode :

- vitesse de pompe, puissance plasma, débit des gaz
- choix des longueurs d'onde
- étalon interne




CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Exemples

- Verre sodocalcique noir (Se)
- Vitrocéramique (As_2O_3)
- Verre optique 1 ($\text{As}_2\text{O}_3, \text{PbO}$)
- Verre optique 2 ($\text{As}_2\text{O}_3, \text{PbO}$)
- Verre technique (PbO)
- Fritte de verre (Cr_2O_3)

- Préparation des échantillons:
 - Broyage manuel
 - Tamisage 4–0,5 mm



**Round Robin test
organisé par le TC13**



Résultats

mg/kg _{verre}	As	Cd	Cr	Pb	Sb	Se
valeur limite (Council Decision 2003/33/EC)	2	1	10	10	0,7	0,5
Verre sodocalcique noir	<	<	<	<	<	<
Vitrocéramique	<	<	<	<	<	<
Verre optique 1	<	<	<	5,4	<	<
Verre optique 2	<	<	<	7,8	<	<
Verre technique	<	<	<	12000	<	<
Fritte de verre	<	<	<	<	<	<

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



Conclusion

- ▶ **Le test de lixiviation selon le protocole défini par l'Environmental Technical Committee permet d'évaluer la disponibilité de As, Cd, Cr, Pb, Sb, Se qui peuvent être présents dans certaines compositions verrières**
- ▶ **Ce test est applicable aux verres sodocalciques et borosilicates, verres de cristal au plomb, verres spéciaux**
- ▶ **Il permet d'évaluer si un verre est éligible ou non à l'exemption d'enregistrement**

CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.



CONFIDENTIAL - Disclosure or reproduction without prior written permission of Saint-Gobain Recherche is prohibited.

